CLIMA'REFLECT PRIM®

PRIMAIRE MULTI-SUPPORT
POUR REVÊTEMENT D'ISOLATION THERMIQUE

ÉDITION 18/08/2026



Primaire d'accroche • application rouleau ou airless



Toitures & façades • préparation multi-supports

1 PRÉSENTATION DU PRODUIT

CLIMA'REFLECT PRIM® est un primaire d'accroche permettant de réguler les fonds et de bloquer les remontées d'huiles des membranes bitumineuses avant application des revêtements d'isolation réflectifs **THERMO'REFLECT®** ou **CLIMA'REFLECT®**.

CLIMA'REFLECT PRIM® est formulé à partir de résines acryliques en phase aqueuse.

CLIMA'REFLECT PRIM® possède une excellente opacité et un pouvoir couvrant élevé.

Son séchage rapide permet de le recouvrir rapidement. Son adhérence sur tous supports et sa solidité lui confèrent une résistance à l'usure remarquable.

CLIMA'REFLECT PRIM® s'applique sur de nombreux supports, notamment bac acier, fibrociment, étanchéité bitume.

CLIMA'REFLECT PRIM® bloque les remontées d'huiles des membranes bitumineuses.

Grâce à son fort pouvoir couvrant, son séchage rapide, sa très bonne tenue aux UV et sa compatibilité avec de nombreux supports, il sécurise la mise en œuvre des systèmes **THERMO'REFLECT®** ou **CLIMA'REFLECT®**.



2 AVANTAGES

- **Confort d'été amélioré :** en association avec **THERMO'REFLECT®** ou **CLIMA'REFLECT®,** il réduit l'échauffement des surfaces exposées, limite la transmission de chaleur vers l'intérieur et améliore le confort thermique des occupants.
- **Excellent complément d'isolation :** prépare le support avant l'application du revêtement thermo-réflectif. Il agit comme une couche technique intermédiaire qui favorise la bonne adhérence du système et permet une application plus homogène de la finition.
- **Adhérence multi-supports :** permet de préparer et de rénover les supports avant application du revêtement de finition. Il est destiné aux toitures et façades, notamment sur fibrociment, bac acier, étanchéité bitumineuse, béton, bardage métallique, PVC, enduits hydrauliques, panneaux préfabriqués et anciens revêtements de peinture adhérents.
- **Excellente opacité :** grâce à son excellente opacité et un pouvoir couvrant élevé, il masque efficacement les différences d'aspect du support avant l'application du revêtement thermo-réflectif.
- **Très bonne tenue aux UV :** adapté aux applications extérieures fortement exposées, il contribue à la durabilité du système thermo-réflectif en toiture comme en façade.
- **Ininflammable, non toxique :** formulé en phase aqueuse à base de résines acryliques, **CLIMA'REFLECT PRIM®** limite les contraintes d'utilisation et permet un nettoyage du matériel à l'eau.

3 CONDITIONNEMENT

Seaux 15 Litres en plastique recyclé.

CLIMA'REFLECT PRIM®

PRIMAIRE MULTI-SUPPORT POUR REVÊTEMENT D'ISOLATION THERMIQUE

ÉDITION 18/08/2026

15 L	1 couche	5-35°C	1 an
CONDITIONNEMENT	250 G/M²	TEMPÉRATURE D'APPLICATION	CONSERVATION

4 CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Valeur
Densité	1.00 + 0.05
Couleur	Blanche
Aspect du film	Mat
Aspect en pot	Semi-épais
Extrait sec en poids	60%
Extrait sec en volume	50%
COV	Conforme à la directive COV 2004/4 CE (2010) - (Cat A/i :140g/L max) : **<15 g/L** pour ce produit



5 MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Conformément au DTU 59-1 et 42.1 : les supports devront être sains, cohésifs, propres et secs.

Pente de toit > 3% requise.

Les verdissures ou lichens seront éliminés.

Métaux oxydables : éliminer et traiter les traces de rouille au préalable et appliquer un primaire antirouille.

APPLICATION

Produit prêt-à-l'emploi.
Homogénéiser la peinture avant application.
La température d'application doit être comprise entre 5°C et 35°C avec une humidité relative de l'air inférieure à 85%.
Pour une utilisation du **CLIMA'REFLECT PRIM®** en tant que primaire pour le **THERMO'REFLECT®** ou **CLIMA'REFLECT®** : application en une couche à raison de 250 g/m².

1-Application manuelle avec rouleau :
Rouleau type Méché Façade polyamide 18 mm.
3 m²/L/couche sur support lisse
2.5 m²/L sur support irrégulier

2-Application Airless :
Buse 517. Pression de service 180 bars.
• Appliquer le produit en 2 passes successives croisées sans charger.
4 m²/L/couche sur support lisse
3.5 m²/L sur support irrégulier

Nettoyage du matériel : Nettoyage à l'eau.

Temps de séchage	5°C	20°C	30°C
Sec au Toucher	4 h	1 h	30 min
Recouvrable	24 h	6 h	4 h

6 STOCKAGE

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, **CLIMA'REFLECT PRIM®** pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

7 PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Produit classé non dangereux.
Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.
Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans un endroit sec : température entre 5°C et 30°C.
Ne pas appliquer si la pluie ou le gel sont à craindre dans les 48 heures.
Durée maximale de stockage : 1 an dans l'emballage d'origine.
Recycler l'emballage vide.

Produit élaboré et fabriqué en France

Société à Mission pour l'Environnement
ZA Puits Bayard - 6A, Rue Marcel Paul
63570 AUZAT-LA-COMBELLE
Tél. : +33 4 43 12 82 71
E-mail : info@eco-prisme.com
Internet : www.eco-prisme.com